



UNLIMITED CREATION

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

FlexCut Sweet

FlexCut Sweet es una película de transferencia térmica hecha de 100% poliuretano "Efecto serigrafía".

Es muy elástico e increíblemente suave.

CARACTERÍSTICAS:



PU
a base
de agua



60µ



**Algodón, poliéster,
tejido mixto.**
Menos adecuado para el nylon u
otros textiles recubiertos.



60°C

CONDICIONES DE CORTE:



Cuchilla
30 - 45°



**baja/
media**



30 - 40 cm/s

CONDICIONES PARA APLICACIÓN:



165°C



17 s



**media/
alta**



en frío

Flex on Flex posible

► EMBALAJE



50 cm


25 m

50 cm


10 m

50 cm

5 m



1. Corte en espejo



2. Depilar el diseño



3. Aplicar el diseño



4. Retirar el liner, ¡hecho!

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 24 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.

SEF • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027





UNLIMITED CREATION

COLORES DISPONIBLES

FlexCut Sweet



WHITE 01



PACIFIC BLUE 19

P 647 C



GOLD METALLIC 32

P 871 C



LEMON YELLOW 05

P 012 C



ROYAL BLUE 21

P 280 C



SILVER METALLIC 31

P 877 C



SUNNY YELLOW 06

P 116 C



NAVY BLUE 22

P 289 C



ORANGE 07

P 021 C



GREEN 25

P 341 C



ELECTRIC RED 12

P 1797 C



COOL GREY 14

P COOL GRAY 8 C



RED 10

P 1945 C



BLACK 02

P PROCESS BLACK C

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 24 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE

TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78

www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com

SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027

